

## Verarbeitungshinweise **WIROBIT** Voranstrich

### Allgemeine Informationen

#### Eigenschaften

**WIROBIT** Voranstrich ist ein Voranstrich und Haftgrund mit hoher Eindringwirkung in mineralische Untergründe, wie z. B. Beton, Mauerwerk oder Putz. **WIROBIT** Voranstrich dient als Grundierung für **WIROBIT** Bitumenmassen.

#### **WIROBIT** Voranstrich zeichnet sich durch folgende Merkmale aus

- gutes Haftvermögen auf bitumenhaltigen und mineralischen Untergründen
- verarbeitungsfertig eingestellt
- resistent gegen wässrige Lösungen, verdünnte Säuren, Salze, Kalk, Zement u. a.
- schnellabbindend
- staubbindend
- erfüllt die Anforderungen der Regelwerke für Abdichtungen

### Verarbeitungshinweise

#### 1. Untergrund

Der zu beschichtende Untergrund muss trocken (erfahrungsgemäß < 4% Feuchte), ausreichend erhärtet, sauber, frei von Ölen, Fetten und losen Bestandteilen sein. Die Oberfläche aus Beton muss stetig verlaufend, geschlossen, sowie frei von klaffenden Rissen und Kiesnestern sowie Graten und abgerieben sein.

#### 2. Witterung

Bei der Verarbeitung von **WIROBIT** Voranstrich müssen Bauteiloberflächen- und Umgebungstemperatur mehr als 5° C betragen. Wasser-, Regen- und Frosteinwirkungen sind während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase zu verhindern.

#### 3. Ausführung

**WIROBIT** Voranstrich wird im Regelfall durch Streichen, Rollen oder Spritzen auf den Untergrund aufgebracht. Bevor die **WIROBIT** Bitumenmassen aufgebracht werden, muss der Voranstrich ausreichend durchgetrocknet bzw. abgelüftet sein. **WIROBIT** Voranstrich ist so aufzutragen, dass eine Menge von 300g/m<sup>2</sup> gleichmäßig verteilt wird. Pfützenbildungen sind zu vermeiden. Es empfiehlt sich kleinere Flächen vorzustreichen um diese nicht länger als 24 Stunden frei bewittert zu lassen.

#### Lieferform

Gebinde: 5 l, 10 l, 30 l

#### Lagerung

Die Gebinde müssen frostfrei gelagert und vor direkter Sonneneinstrahlung sowie starker Wärmeeinwirkung geschützt werden. Das Produkt in ungeöffneter Originalverpackung ist mindestens 12 Monate lagerfähig.

Diese Produktinformation entspricht dem aktuellen Kenntnisstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen.